



# HOJA TÉCNICA

REF: **13.063**

## BARNIZ MATE PARA EXTERIORES "CINCO AROS"

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

### DESCRIPCIÓN

Barniz mate de acabado "tipo cera".

### CAMPO DE APLICACIÓN

Para el sector industrial, sobre madera dando un acabado elegante a las puertas, ventanas, mobiliario, objetos artísticos, etc.

En la decoración y restauración de la madera consiguiendo un sobrio acabado mate.

Para interiores y exteriores.

### PRESENTACIÓN

**En envases de:**

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

### CARACTERÍSTICAS

**Peso específico:** 0,900 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Estabilidad a 20°C:** más de 1 año en envase sin abrir

**Punto de inflamación:** 32 °C

**Rendimiento:** 11 m<sup>2</sup>/litro

**Tiempo de secado al tacto:** 4 horas

**Contenido sólido:** 35 %

**Tiempo de secado total:** 24 horas



# HOJA TÉCNICA

REF: **13.063**

## BARNIZ MATE PARA EXTERIORES "CINCO AROS"

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

**Viscosidad de suministro:** DIN-4/25 seg a 20°C

### MODO DE EMPLEO

Se aplica a pistola, brocha o pincel.

Puede diluirse con **20.300 Diluyente Go-Gay** o **20.001 Esencia de Trementina**.

Se precisa que la madera esté bien cepillada y lijada. Si la madera es porosa deberá aplicarse previamente un Tapaporos como **94.428 Tapaporos Nitro Transparente**.

Una vez realizada la preparación de la madera es conveniente aplicar dos manos de dicho barniz.

Para la restauración de maderas puede hacerse primero un decapado con **90.090 Quitapinturas "Cinco Aros"**. Seguidamente una limpieza con **20.401 Diluyente "Imperial"**. A continuación si es preciso, se tratará la madera con **56.101 Epoxidur Impregnante Fungicida** a dos componentes. Finalmente se darán dos capas con **13.063 Barniz Mate para Exteriores**.

### PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona acabados mates.

Adherencia sobre madera: muy buena.

Brillo a 60°: 15

Dureza Persoz: 203 seg