



# HOJA TÉCNICA

REF: **12.100**

## MONGAY U.V. PROTECTOR

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

### DESCRIPCIÓN

Barniz acrílico con filtro para la radiación ultravioleta incorporado.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Proporciona una capa de protección eficiente a sustratos sensibles a la luz.  
Se aplica sobre pinturas fluorescentes y fosforescentes, para protegerlas del ambiente exterior, impidiendo su deterioro por la acción de los rayos ultravioleta.

### PRESENTACIÓN

**En envases de:**

- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

### CARACTERÍSTICAS

**Peso específico:** 0,884 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Tiempo de endurecimiento:** 24 horas

**Estabilidad a 20°C:** más de 1 año en envase sin abrir

**Punto de inflamación:** 8 °C

**Rendimiento:** 10 m<sup>2</sup>/litro

**Tiempo de secado al tacto:** 20-30 minutos



# HOJA TÉCNICA

REF: **12.100**

## MONGAY U.V. PROTECTOR

---

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

---

**Contenido sólido:** 20 %

---

**Viscosidad de suministro:** DIN-4/25 seg a 20°C

---

### MODO DE EMPLEO

Se aplica a pincel o pistola.

En caso de diluir úsese **20.500 Diluyente Barniz Cuadros "Cinco Aros"**.

### PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Proporciona un acabado satinado que no altera la tonalidad de la capa de fondo.

Adherencia: buena

Dureza Lápiz Faber 3H